

BOLETIM TÉCNICO TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA

É uma tinta acrílica com boa cobertura, rendimento e odor suave. É indicada para a pintura de superfícies internas de reboco, massa acrílica e corrida, concreto, fibrocimento, gesso e texturas.

Composição Química

Resina a base de látex acrílico, aditivos, cargas minerais inertes, pigmentos orgânicos e inorgânicos.

Rendimento

De 5 a 8m²/litro/demão

Acabamento

Fosco.

Preparação da Superfície

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

Antes de iniciar a pintura, seguir as orientações abaixo:

TIPO SUPERFÍCIE TRATAMENTO

Reboco novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 28 dias). Aplicar Selador Acrílico Pigmentado Tinsul.
Concreto novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 28 dias). Aplicar Fundo Preparador de Paredes Tinsul (ver diluição do produto).
Gesso, fibrocimento	Aplicar Fundo Preparador de Paredes Tinsul (ver diluição do produto).
Reboco fraco	Aguardar secagem e cura (mínimo 28 dias). Aplicar Fundo Preparador de Paredes Tinsul (ver diluição do produto).
Imperfeições rasas	Corrigir com Massa Acrílica Tinsul (superfícies externas e internas) e Massa Corrida Tinsul (superfícies internas) seguido de uma demão do Fundo Preparador de Paredes Tinsul (ver diluição do produto).
Superfícies caiadas ou com partículas soltas ou mal aderidas	Raspar e/ou escovar a superfície eliminando as partes soltas. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Tinsul (ver diluição do produto).
Manchas de gordura ou graxa	Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.
Partes mofadas	Lavar com água sanitária e água na proporção de 1:1, enxaguar e aguardar secagem.

Homogeneização

Agitar bem o produto até sua homogeneização completa.

Diluição

Diluir de 15- 20% com água potável para aplicação com pincel ou rolo

Diluir 25% com água potável para aplicação com pistola.

Demãos

Para uma cobertura perfeita e uniforme recomenda-se aplicação de 2 a 3 demãos de tinta respeitando o intervalo de 4 horas, porém, dependendo das condições da superfície, orosidade e cor poderá ser necessário um número maior de demãos.

Secagem

Toque: 2 horas

Entre demãos: 4 horas

Final: 12 horas

Observações

- Não pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 35°C e umidade superior a 80%.
- A superfície pintada só poderá ser lavada (limpeza) após 30 dias da sua aplicação.
- A limpeza da superfície pintada deverá ser feita com água e detergente neutro, esponja macia ou pano. A limpeza deverá ser suave e em toda a superfície pintada para evitar problemas de manchamento ou remoção da tinta.
- Não limpar com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da superfície.
- Pode ocorrer desbotamento em algumas cores, dependendo da combinação de pigmentos utilizada, porém sem ocasionar nenhum problema a integridade do filme da tinta.
- Após tratamento de fissuras e trincas, aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Tinsul (ver diluição do produto) seguido de uma demão do Selador Acrílico Pigmentado Tinsul.
- Não aplicar sobre esmaltes sintéticos.

Norma

Este produto está classificado conforme a norma NBR 15079 da ABNT.

Assessoria Técnica

A Tinsul Tintas mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa a sua linha de produtos. Ligação 49 3555.1758.

Validade

24 meses.

Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorra alteração em suas características iniciais.

Embalagem

Latas de 3,6L; 18L

Última Revisão

25/11/2010.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.