

**BASTON**  
A E R O S S O L

**TINTA SPRAY  
TINSUL ALTA  
TEMPERATURA  
350ml**

**Literatura e especificações técnicas**

**Boletim Técnico**

**Descrição:** elaborada com produtos de alta qualidade, indicada e aprovada para uso em superfícies metálicas externas de alta temperatura de até 600°C, escapamentos de motocicletas e carros, lareiras. No caso de ser aplicada seguindo as instruções corretamente, a Tinta Spray garante uma boa cobertura, com alto rendimento e excelente secagem.

**Dados Técnicos:**

**Cor:** Característica

**Estado Físico:** Líquido / Premido

**Odor:** Característico

**Limites de Explosividade:** Não estocar acima de 50°

**Ph:** Não Aplicável

**Temperaturas específicas:** Não estocar acima de 50°

**Ponto de Fulgor:** Não Aplicável

**Solubilidade:** Insolúvel em água

**Taxa de Evaporação:** Não Aplicável

**Viscosidade:** 20" a 40" CF n°03

**Densidade:** 0,87 a 0,94 g/cm<sup>3</sup>

**Pressão Interna:** 40 a 60 Psi a 50°C

**Taxa de Liberação:** 60 a 100 g/minuto

**Instruções de Uso:**

Prepare a superfície limpando bem e lixando (se necessário) a parte a ser

aplicada, retirando impurezas (pó, ceras, gorduras, óleos, etc) e resíduos existentes. Aplicação, agite bem a lata antes usar, faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato. Pulverize a uma distância de 10 a 20 cm do local, utilizando-se de movimentos uniformes e cruzados, cobrindo a área desejada. Para melhor cobertura, aplique várias demãos com intervalos regulares de 5 a 10 minutos. Seca ao toque em 20 minutos para manuseio em 2 horas e secagem total em 24 horas.

**Embalagem:** Tubo de Folha de Flanders, 57x206mm, sem verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

**Estocagem:** Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50° C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

**Segurança:** Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPO).

Permaneçam atentos aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPO, e na embalagem.

**Suporte Técnico:** O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue XX-42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disk Intoxicação 0800 722 7001.